Conseils de mise en œuvre

Utilisation couplée avec notre film Isolstar™ Press (film remplacement de filet)
4 couches minimum en balles rondes (2+2).
6 couches minimum en balles carrées (2+2+2).

Utilisation couplée avec un filet ou une ficelle
4 couches minimum en balles rondes (2+2),
6 couches minimum en balles carrées (2+2+2).

Utilisation en enrubannage en continu
6 couches minimum (2+2+2), 8 couches (2+2+2+2) à chaque jonction entre balles.
Utiliser un film de couleur blanc ou vert clair

Nos engagements

La présente fiche commerciale n'a pas de valeur contractuelle. Les informations et photographies qu'elle contient ne nous engagent pas à l'exception des spécifications techniques appréciées conformément à la norme EN14932.
Seule notre F.I.C.C.U. : Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation (produits catalogue) et/ou notre cahier des charges (produits spécifiques) détermine le contenu et les limites de nos engagements concernant les caractéristiques techniques de nos produits.
Notre F.I.C.C.U. (Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation) peut être obtenue auprès de votre fournisseur.
Vous pouvez également nous contacter pour l'obtenir à l'adresse email : agricole@barbiergroup.com ou sur notre site internet www.barbiergroup.com

Nos recommandations

Nous vous recommandons de ne jamais commander et de ne jamais utiliser notre film :
- sans avoir pris connaissance de notre Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation.
- sans avoir discuté avec votre fournisseur de notre produit et des conditions particulières de votre exploitation.

Au service du secteur agricole depuis plus de 60 ans, le groupe BARBIER propose une gamme complète de films spécialisés en plasticulture à la pointe de la technologie.
Le groupe BARBIER est aujourd'hui le premier français et l'un des leaders européens.

LA GUIDE – BP 39
43602 SAINTE – SIGOLENE FRANCE
TELEPHONE : + 33.(0) 4.71.75.11.11
FAX + 33.(0) 4.71.66.15.01
Email : barbier@barbiergroup.com
Website : www.barbiergroup.com

Groupe Barbier Plastic solutions

ensibal™ heritage

Conforme à la NF EN14932
25µ

Agro reference µ

Le film d'enrubannage de référence pour les machines 3D et Combi

Groupe Barbier Plastic solutions

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6020108

La référence des films d'enrubannage

5 Film enrubannage 5 couches soufflé

Film très haute résistance

Adapté aux enrubanneuses gros débit

Haute résistance à la déchirure et à la perforation

Très forte mémoire élastique

Adhérence élevée, encore plus collant

Imperméabilité renforcée

Protection UV de 12 mois (classe A)

(*Protection UV classe B sur commande*)

ensibal™ HERITAGE est exempt de métaux lourds

Profitez de notre expérience de plus de 25 ans dans la production de films d'enrubannage

Entre la météo et le stade de fauche, la récolte de l'herbe est une course contre la montre. L'éleveur doit limiter les pertes lors de la conservation et offrir à ses animaux un fourrage de qualité avec une bonne valeur alimentaire.

Pourquoi conserver l'herbe sous plastique?
Pour récolter un fourrage précoce, plutôt riche et équilibré en protéines et en énergie, et très appétent pour les animaux.
Enrubanner, c'est maîtriser ses pertes. Plus de 4 éleveurs bovins sur 5 stockent une partie de leur herbe sous forme d'enrubannage.

ensibal™Heritage a été conçu pour vous offrir une nouvelle génération de film, **plus résistant, plus collant**. Il présente une excellente fiabilité lors de l'enrubannage des balles de fourrage.

Avec cette évolution, le Groupe Barbier vous fait profiter de son savoir-faire et de son expertise. Ce film concentre toute notre expérience acquise en Europe et sous toutes les latitudes.

Spécifications techniques

	Valeurs		Méthodes de test
Largeurs	500 mm	750 mm	ISO 4592
Epaisseur	25 microns		ISO4591 et ISO4593
Longueurs bobine	1800 m	1500 m	§9.4.EN14932
Contrainte à la rupture	SL > 28 MPa / ST > 23MPa		EN ISO 527-1 EN ISO 527-3
Allongement à la rupture	SL > 400% / ST > 600%		
DART TEST	400 g		EN ISO7765-1 : 2004 Méthode A
Etanchéité	> 4 mBars		Test BARBIER