



Film étirable **BARSTRETCH** **XT**

- Film étirable coextrudé,
- Procédé cast **9 couches**,
- Face collante enroulée interne (version standard, pour bobinage face collante externe, nous consulter),
- Convient à toutes les palettisations automatiques de charges aux formes irrégulières avec un étirage de l'ordre de 290 à 380% en 30µm.
- Déroulage silencieux.
- Laizes disponibles : 500, 750 et 1000 mm.



ORIGINE
FRANCE
GARANTIE
BVCert. 6020108

Description

Ce film haute performance permet une grande polyvalence d'utilisation. Pour des charges lourdes, irrégulières avec des angles perforants, le XT garantit un résultat optimal.

Avec son pré-étirage pouvant aller jusqu'à 380% voire dans certains cas plus, il offre une forte réduction de coût à la palette. Pour une capacité d'étirage de 300%, 1 mètre de film sur la bobine devient 4 mètres sur la palette. Le film ne subit pas de perte de laize, ne se déchire pas et conserve sa mémoire élastique pour maintenir la charge. Ce produit est adapté aux grandes cadences.



Dimensions

- Épaisseurs standards: 15, 17, 20, 23 et 30 µm
- Longueurs standards: adaptées à un poids de bobine de 16 kg.

Conditionnement

- Laize 500 mm : Palettes 1000x1200x1200mm de 46 bobines, soit 736 kg, gerbables (stockage intérieur)
- Laize 1000 mm : Palettes 1000x1200x1200mm de 20 bobines, soit 665 kg, gerbables (stockage intérieur)

Coloris standards

Opaque (pour d'autres coloris nous consulter)



Translucide (pour d'autres coloris nous consulter)



Caractéristiques dimensionnelles

	SPECIFICATIONS	MÉTHODE D'ESSAI
Largeur apparente	± 5 mm	ISO 4592
Épaisseur nominale	± 0,5 µm	ISO 4591
Épaisseur ponctuelle	± 2 µm	ISO 4593
Alignement des flancs	< 3 mm	ISO 4592
Conicité des bobines	< 2 mm	ISO 4592

Caractéristiques mécaniques

	SPECIFICATIONS				
Épaisseur nominale (µm)	15	17	20	23	30
Allongement à la rupture (%)					
- sens long	490	510	530	550	600
- sens travers	710	730	750	750	700
Résistance à la perforation rapide (g)	500	600	>600	>600	>1000
Résistance à la déchirure amorcée (cN)					
- sens long	150	180	200	230	300
- sens travers	250	270	300	350	350