

FILM D'ENSILAGE 5 COUCHES GARANTISSANT UNE EXCELLENTE CONSERVATION DES VALEURS ALIMENTAIRES DE VOTRE SILO



Résistance Optimale

+50% par rapport à un film Label NF


Dart test 450g sur film / 150 g sur plis (selon Norme EN ISO7765-1 : 2004 méthode A)



Imperméabilité à l'oxygène

< 250 cm³/m²/24h

(selon DIN 53380-3 : 1998-07 mit Oxygène; +23°C; 0,2 bar)



Protection UV de 12 mois Classe S1 (≤130 Kly)



Dépliage facile

Nouvelle technologie 5 couches



Ensil'Premium™ existe aussi en 4m de large pour les murs de silos

Vous êtes serein, vous avez choisi les films agricoles Barbier



Groupe
Barbier
Plastic solutions

Spécifications Techniques

**Conforme à la
norme
NF EN 13207**

		Méthodes de test
Epaisseur	125μ	ISO4591 et ISO4593
Contrainte à la rupture	SL>18Mpa / ST>18Mpa	EN ISO 527-1 EN ISO 527-3
Allongement à la rupture	SL>450%/ST>600%	
Dart Test	450g sur film 150 g sur plis	EN ISO7765-1 : 2004 méthode A
Durabilité	12 mois classe S1 (≤ 130Kly)	§7.6 EN13207

Nos engagements

La présente fiche commerciale n'a pas de valeur contractuelle. Les informations et photographies qu'elle contient ne nous engagent pas à l'exception des spécifications techniques appréciées conformément à la norme EN13207.

Seule notre F.I.C.C.U. : Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation (produits catalogue) et/ou notre cahier des charges (produits spécifiques) détermine le contenu et les limites de nos engagements concernant les caractéristiques techniques de nos produits.

Notre F.I.C.C.U. (Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation) peut être obtenue auprès de votre fournisseur.

Vous pouvez également nous contacter pour l'obtenir à l'adresse email : agricole@barbiergroup.com ou sur notre site internet www.barbiergroup.com

Nos recommandations

Nous vous recommandons de ne jamais commander et de ne jamais utiliser notre film :

- sans avoir pris connaissance de notre Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation.
- sans avoir discuté avec votre fournisseur de notre produit et des conditions particulières de votre exploitation.

Le lestage avec des pneus usagés est à proscrire, utiliser des sacs de lestage prévus à cet effet.



L'utilisation de **Ensil Premium™** pour la protection d'un stock de paille est à **proscrire**. Veuillez vous rapprocher de votre distributeur pour définir le meilleur moyen de répondre à cette utilisation.

Au service du secteur agricole depuis plus de 60 ans, le groupe BARBIER propose une gamme complète de films spécialisés en plasticulture à la pointe de la technologie.

Le groupe BARBIER est aujourd'hui le premier extrudeur français et l'un des principaux européens.

Le groupe BARBIER travaille en étroite collaboration avec les instituts officiels (INRA, CEMAGREF, CTIFL, stations d'essais, chambres d'agricultures, ...).



LA GUIDE – BP 39

F 43602 SAINTE – SIGOLENE CEDEX

TELEPHONE : + 33.(0)4.71.75.11.11

FAX + 33.(0)4.71.66.15.01

Email : barbier@barbiergroup.com

Website : www.barbiergroup.com

Groupe
Barbier
Plastic solutions